



## **Russisch Berken triplex door en door**

### **Kwaliteit B**

Ongepropt, twee zijden geschuurd. Mits op kleur/structuur is een voeg toegestaan. Kleine open noestjes kunnen voorkomen. Kleine kopscheurtjes en enige miskleur vormen geen reden tot afkeuring. Geschikt voor blank werk.

### **Kwaliteit BB**

Gepropt, twee zijden geschuurd, goede doorsnee kwaliteit. Aan beide zijden geen uitgevallen noesten. Grote gebreken zijn vervangen door ingezette stukjes. In plaats van proppen zijn ook voegen toegestaan. Geschikt voor fineer en schilderwerk.

### **Kwaliteit CP**

Geshuurd en gepropt waarbij soms twee proppen voor een kwast zijn gebruikt. Naast bruin kernhout kunnen ook grotere vaste noesten, kopscheuren alsmede kleine technische gebreken voorkomen. Alleen geschikt voor over fineerwerk.

### **Kwaliteit C**

Slechts de verlijming wordt gegarandeerd. Zie verder omschrijving CP. Meestal ongeschuurd. Wordt gebruikt voor industriële verpakkingen.

## **Fins berken triplex door en door (PEFC)**

### **Kwaliteit B**

Ongepropt. Mag wel op kleur gevoegd zijn. Noestjes tot maximaal 6 mm toegestaan. Geschikt voor blank werk.

### **Kwaliteit S/S select**

Een A/B sortering binnen de normen van S. Beperkt kleurverschil. Voegen wel toegestaan. Geschikt voor eenvoudig blank werk.

### **Kwaliteit S**

Ongepropt. Wel gevoegd. Willekeurig aantal gesloten noestjes. Miskleur is geen reden voor afkeuring.

### **Kwaliteit BB**

Gepropt en gevoegd. Er mogen geen uitgevallen noesten in voorkomen. Geschikt voor fineer en schilderwerk.

Verlijming: Exterior I volgens NEN 3278 Voldoet aan klasse I wat betreft formaldehyde afgifte.