

Algemene informatie berken triplex

Kwaliteiten

Onderstaand geven wij u een overzicht van de meest gangbare dekfiner kwaliteiten met daarbij een summiere omschrijving. Wilt u een uitgebreide kwaliteitsomschrijving ontvangen, dan zullen wij u deze op uw verzoek graag toezenden.

B

Ongevoegd, geschuurd finer waarin geen proppen zijn toegestaan. Enkele kleine (open) pitkwastjes kunnen voorkomen. Natuurlijke verkleuringen zijn in beperkte mate toegestaan.

Enkele minimale splitjes zijn eveneens toegestaan. B-finer is in principe geschikt voor zogenaamd blank werk, doch uitzonderlijke eisen ten aanzien van de toepassing dient u vooraf kenbaar te maken.

S

Deze kwaliteit ligt tussen B en BB. Er mogen per plaat max. 3 op kleur geselecteerde houten proppen voorkomen aan de S-zijde.

BB

Overwegend ongevoegd en geschuurd finer, waarin reparaties door middel van proppen zijn toegestaan. Een beperkt aantal kwastjes is toegestaan, alsmede het voorkomen van enkele splitjes en kopscheurtjes. BB-finer is geschikt voor schilder- en fineerwerk en kan goed worden beplakt met HPL.

CP (WG+)

Proppen en andere vormen van reparaties, alsmede grotere vaste kwasten zijn onbeperkt toegestaan. Natuurlijke verkleuringen, waaronder bruin kernhout, vormen geen reden tot afkeur. Splitjes en andere "cosmetische foutjes" zijn toegestaan. In grote lijnen kan worden gesteld dat CP-finer nagenoeg gesloten en geschuurd moet zijn en als zodanig is het zeer geschikt voor beplakking met HPL.

C (WG)

Naast alle bovengenoemde gebreken kan in het algemeen worden gesteld dat in deze fineerkwaliteit grotere gebreken zijn toegestaan en mogen ze tevens in grotere aantallen voorkomen. Het kan voorkomen dat C-kwaliteit in ongeschuurde uitvoering wordt geleverd. In principe is C-kwaliteit geschikt voor toepassing in emballages en eenvoudig constructiewerk.